

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST73002	附属書番号	ABN0164A3
発行者の名称	三協立山株式会社 三協アルミ社		
作成日	2020年7月16日	改訂日	2021年12月2日
商品	マデイオ J		
仕様	複層ガラス		
窓種	・探風勝手口片引戸		

■本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。

（開口部の熱貫流率）

- ・試験値はJIS A 4710に基づく試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。
- ・計算値はJIS A 2102に基づき社内で算出した代表試験体の熱貫流率です。
- ・付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第3節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.2.2 付属部材が付与される場合および 5.2.3 風除室に面する場合」に基づく値です。
- ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率に準じた試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づきます。
- ・記載されている内容は、製品の仕様変更等により、予告無く修正する場合がありますのであらかじめご了承ください。

（日射熱取得率）

- ・国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第4節 日射熱取得率 6 大部分がガラスで構成されている窓等の開口部 および 7 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部」に基づく値です。
- ・開口部の日射熱取得率は、ガラスの日射熱取得率に0.8の係数を掛けられた値です。（小数第3位以下四捨五入）
- ・当社ホームページ内「① 建具とガラスの組み合わせ」の「開口部の熱貫流率・日射熱取得率」の値もご使用いただけます。
- ・住宅の仕様基準判断にて使用の場合は、<住宅仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>をご使用ください。

■ ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

ガラス構成		アルゴンガス入り 一般ガラス						アルゴンガス入り 防犯ガラス					空気 一般ガラス						空気 防犯ガラス																
		透明			型			透明 (30mil)			型 (45mil)		透明			型			透明 (30mil)			型 (45mil)													
		3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3												
AGC	サンバランスアクアグリーン	A	A	B	A	A	B											B	C	D	B	C	D												
AGC	サンバランスアクアグリーン (Low-E室内使い)	A	A	B	A	A	B											B	C	D	B	C	D												
AGC	【防犯】サンバランスアクアグリーン							B	B	B	B	B												D	E	E	D	E							
AGC	【防犯】サンバランスアクアグリーン (Low-E室内使い)							B	B	B	B	B												D	E	E	D	E							
AGC	サンバランスピュアクリア	A	A	B	A	A	B											B	C	E	B	C	E												
AGC	【防犯】サンバランスピュアクリア							B	B	C	B	B												D	E	E	D	E							
普通複層	-	AGC	サンバランス															F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
日射熱取得率	Low-E	グリーン	AGC	サンバランスアクアグリーン	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30									0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31											
			AGC	サンバランスアクアグリーン (Low-E室内使い)	0.37	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36										0.37	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36										
			AGC	【防犯】サンバランスアクアグリーン							0.30	0.30	0.30	0.30	0.30											0.30	0.30	0.30	0.30	0.30					
		AGC	【防犯】サンバランスアクアグリーン (Low-E室内使い)							0.35	0.35	0.35	0.34	0.34											0.35	0.35	0.35	0.35	0.35						
		AGC	サンバランスピュアクリア	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46										0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46											
		AGC	【防犯】サンバランスピュアクリア							0.44	0.44	0.43	0.43	0.43											0.44	0.44	0.44	0.43	0.43						
	①建具とガラスの組み合わせ	日射取得型（ガラスの日射熱取得率0.5以上）	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51					0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		
	日射遮蔽型（ガラスの日射熱取得率0.5未満）	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32					0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32			
普通複層	-	AGC	サンバランス															0.64	0.62	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.62	0.60							
	①建具とガラスの組み合わせ																	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63		

<住宅仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>

日射熱取得率	ガラス構成	ガラス中央部の熱貫流率 [W/m ² K]	付属部材	風除室	試験値	計算値	3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3			
Low-E	グリーン	AGC	サンバランスアクアグリーン		あり		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38																			
		AGC	サンバランスアクアグリーン (Low-E室内使い)		あり		0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45																			
		AGC	【防犯】サンバランスアクアグリーン		あり									0.38	0.38	0.38	0.38	0.38									0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	AGC	【防犯】サンバランスアクアグリーン (Low-E室内使い)		あり									0.44	0.44	0.44	0.43	0.43										0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	AGC	サンバランスピュアクリア		あり		0.59	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57																				
	AGC	【防犯】サンバランスピュアクリア		あり									0.55	0.55	0.54	0.54	0.54										0.55	0.55	0.55	0.54	0.54
普通複層	-	AGC	サンバランス		あり																										
					あり																										

開口部の熱貫流率

区分記号	ガラス中央部の熱貫流率 [W/m ² K]	アルミスペーサー仕様 開口部の熱貫流率 [W/m ² K]			試験値	計算値
		付属部材無し	付属部材あり	風除室あり		
A	1.2 以下	2.11		1.75		○
B	1.4 以下	2.27		1.86		○
C	1.5 以下	2.35		1.91		○
D	1.6 以下	2.43		1.96		○
E	1.8 以下	2.59		2.06		○
F	2.9 以下	3.47		2.58		○