

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST73002	附属書番号	ABN008A2
発行者の名称	三協立山株式会社 三協アルミ社		
作成日	2019年5月9日	改訂日	2021年1月20日
商品	マディオ J		
仕様	複層ガラス		
窓種	・たてスリム窓（開きタイプ） ・ブチ窓（開きタイプ） ・よこスリム窓（開きタイプ）		

■本附屬書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。
・試験値はJIS A 4710に基づく試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。
・計算値はJIS A 2102に基づき社内で算出した代表試験体の熱貫流率です。
・付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率に関する技術情報（住宅）」の「第三節 热貫流率及び線熱貫流率 5.2.2 付属部材が付与される場合および 5.2.3 風除室に面する場合」に基づく値です。
・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率に関する技術情報（住宅）」に基づきます。
・記載されている内容は、製品の仕様変更等により、予告無く修正する場合がありますのであらかじめご了承ください。
・日射熱取得率
・国立研究開癲法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第四節 日射熱取得率 6 大部分がガラスで構成されている窓等の開口部 および 7 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部」に基づく値です。
・開口部の日射熱取得率は、ガラスの日射熱取得率に0.80の係数を掛けた値です。（小数第三位以下四捨五入）
・当社ホームページ内①建具とガラスの組合せ②開口部の熱貫流率・日射熱取得率の値もご使用いただけます。
・住宅の仕様基準判断にご使用の場合は、<住宅 仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>をご使用ください。

■ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

ガラス構成			アルゴンガス入り						アルゴンガス入り						空気						空気					
			一般ガラス						防犯ガラス						一般ガラス						防犯ガラス					
			透明		型		透明 (30mil)		型 (30mil)		透明		型		透明 (30mil)		型 (30mil)		透明		型		透明 (30mil)		型 (30mil)	
熱貫流率区分	Low-E	グリーン	NSG	ペアマルチスパークリング	3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3
			NSG	ペアマルチレイボーググリーン	16	14	12	15	14	12	12	11	10	12	11	16	14	12	15	14	12	12	11	10	12	11
			NSG	ペアマルチレイボーググリーン (Low-E室内使い)	3	4	3	3	4	3	3	4	5	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	5	3	4
			NSG	【防犯】セキュオベアグリーン							B	B	B	B	B						C	D	D	C	D	
			NSG	【防犯】セキュオベアグリーン (Low-E室内使い)							B	B	B	B	B						C	D	D	C	D	
	クリア	クリア	NSG	ペアマルチスパークリアS	A	A	B	A	A	B						B	B	D	B	B	D					
			NSG	ペアマルチレイボーグクリア	A	A	B	A	A	B						B	B	C	B	B	C					
			NSG	ペアマルチEA	B	B	C	B	B	C						D	D	E	D	D	E					
			NSG	ペアマルチEA寒冷地	B	B	C	B	B	C						D	D	E	D	D	E					
			NSG	【防犯】セキュオベアクリアS							B	B	B	B	B						C	D	D	C	D	
日射熱取得率	Low-E	グリーン	NSG	【防犯】セキュオベアクリア							B	B	B	B	B						C	D	D	C	D	
			NSG	【防犯】セキュオベアクリア (Low-E室内使い)							C	D	D	C	D						E	E	E	E	E	
			NSG	ペアマルチスパークリアS	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38						0.38	0.38	0.38	0.38	0.38						
			NSG	ペアマルチレイボーググリーン	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31						0.31	0.31	0.31	0.31	0.31						
			NSG	ペアマルチレイボーググリーン (Low-E室内使い)	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39						0.39	0.39	0.39	0.39	0.38						
	クリア	クリア	NSG	【防犯】セキュオベアクリアS							0.36	0.36	0.36	0.36	0.36						0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	
			NSG	【防犯】セキュオベアクリア (Low-E室内使い)							0.37	0.37	0.37	0.37	0.37						0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	
			NSG	ペアマルチスパークリアS	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47						0.48	0.47	0.48	0.47	0.47						
			NSG	ペアマルチレイボーグクリア	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31						0.31	0.31	0.31	0.31	0.31						
			NSG	ペアマルチEA	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.53						0.54	0.52	0.54	0.53	0.52						
			NSG	ペアマルチEA寒冷地	0.59	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58						0.59	0.58	0.59	0.58	0.58						
			NSG	【防犯】セキュオベアクリアS							0.45	0.45	0.44	0.45	0.45						0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
			NSG	【防犯】セキュオベアクリア							0.31	0.30	0.30	0.31	0.30						0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	
			NSG	【防犯】セキュオベアEA							0.53	0.52	0.50	0.53	0.52						0.53	0.52	0.51	0.53	0.52	
			NSG	【防犯】セキュオベアEA寒冷地							0.54	0.54	0.54	0.54	0.54						0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	

<住宅 仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>

日射熱取得率	Low-E	グリーン	NSG	ペアマルチスパークリング	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48						0.48	0.47	0.48	0.48	0.47					
</