

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST73002	附属書番号	ABN0510A0
発行者の名称	三協立山株式会社 三協アルミ社		
作成日	2024年7月16日	改訂日	
商品	アルペン II s		
仕様	複層ガラス		
窓種	全般 ※勝手口ドア（断熱腰パネル付タイプ）は適合しません。		

■本附属書は自己適合宣言書と合わせてお使いください。

<開口部の熱貫流率>

- 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 付録B B.1 大部分が透明材料で構成されている開口部（窓等）」に基づく値です。
- 本附属書は住宅用窓の簡易的評価方法による数値だけを掲載しております。試験値や計算値を用いる場合は各窓種毎の附属書をご覧ください。

<開口部の日射熱取得率>

- 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第四節 日射熱取得率 付録C 大部分が透明材料で構成される開口部（窓等）の垂直面日射熱取得率－ガラスの日射熱取得率等を用いる場合－」に基づく値です。
- 窓種やサイズにより使用できるガラス厚や仕様異なります。詳しくは商品カタログのガラス対応一覧表をご参照ください。
- ガラス中央部の熱貫流率はガラスメーカーへお問い合わせください。

開口部の熱貫流率

枠の種類	ガラスの仕様	ガラス中央部 熱貫流率 Ug[W/(m ² ·K)]	ガラスの仕様例			開口部の熱貫流率 UW[W/(m ² ·K)]				簡易的評価
			構成	中空層	スペーサー	遮蔽物なし	シャッター・ 雨戸付	和障子付	風除室あり	
樹脂製建具	複層ガラス	1.2以下	FL3+G16+Low-E3 (グリーン・ブロンズ・クリア)	アルゴンガス	アルミ	1.84	1.70	1.62	1.56	○
		1.3以下	FL4+G14+Low-E4 (グリーン・ブロンズ)	アルゴンガス	アルミ	1.90	1.75	1.66	1.60	○
		1.4以下	FL4+G14+Low-E4 (クリア)	アルゴンガス	アルミ	1.97	1.81	1.72	1.65	○
		1.5以下	FL3+G16+Low-E3 (CVDクリア)	アルゴンガス	アルミ	2.03	1.86	1.76	1.69	○
		1.6以下	FL4+G14+Low-E4 (CVDクリア)	アルゴンガス	アルミ	2.10	1.92	1.82	1.74	○

開口部の日射熱取得率

枠の種類	ガラスの仕様	日射熱取得率 η			
		付属部材 なし	和障子	外付け ブラインド	
樹脂製建具	Low-E二層複層ガラス	クリア・CVDクリア 日射取得型 ^{※1}	0.46	0.27	0.11
		グリーン・ブロンズ 日射遮蔽型 ^{※2}	0.29	0.19	0.08

※1 「日射取得型」とは、JIS R3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が0.50以上のものをいいます。

※2 「日射遮蔽型」とは、JIS R3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が0.49以下のものをいいます。